

Трансмиссиялык май RAVENOL Motogear 80W-90 GL-4

илешкектүүлүк: 80W-90

Минералдык



1 L

Продукт коду:
1250055-001
Продукт коду:
1250055-001-01-999
Штрихкод:
4014835735217



4 L

Продукт коду:
1250055-004



20 L, ecobox

Продукт коду:
1250055-B20



208 L

Продукт коду:
1250055-208

RAVENOL Motogear SAE 80W-90 GL-4 — берүүлөр кутулары үчүн атайын кошумча заттар комплекси менен иштелип чыккан минералдык трансмиссиялык май. Жогорку температура шарттарында да оптималдуу майлоону камсыз кылат.

RAVENOL Motogear SAE 80W-90 GL-4 майлоо учурунда, экстремалдуу динамикалык шарттарда да бекем май пленкасын камсыздайт.

RAVENOL Motogear SAE 80W-90 GL-4 сүрүлүүнү азайтып, эскирүү менен коррозиянын алдын алат.

Колдонуу тармагы:

RAVENOL Motogear SAE 80W-90 GL-4 эки жана төрт тактылуу кыймылдаткычы бар мототехникадагы трансмиссияларда колдонууга ылайыктуу, эгерде SAE 80W-90 API GL-4 деңгээлиндеги май колдонулушу талап кылынса.

Motogear SAE 80W-90 GL-4 колдонулушу камсыздайт:

- Кислород менен реакцияга мыкты туруктуулукту

- Мыкты илешкектүүлүк-температуралык касиеттерди
- Көбүк пайда болушуна каршы коргоону
- Металл элементтери жана тыгыздоочу материалдар менен жакшы шайкештикти
- Мыкты аба ажыратуу касиеттерин
- Көбүк пайда болбошун
- Туруктуу май пленкасын жана жогорку деңгээлдеги эскирүүдөн коргоону

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	GL-4	
Тығыздык 20°Сде	879 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	14 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	126.9 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	108	DIN ISO 2909
Brookfield боюнча илешкектүүлүк 26°Сде	45.600 mPa*s	ASTM D2983
Муздоо температурасы	-33 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	244 °C	DIN EN ISO 2592
Медине коррозия тести, 121°C / 3 саат	1b	ASTM D130

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
4 L	1250055-004-01-999	