

RAVENOL Mehrzweckfett OML

пластикалык майы



100 g

Продукт коду:
1340101-100
 Продукт коду:
 1340101-100-04-999
 Штрихкод:
 4014835844339



200 g

Продукт коду:
1340101-200



400 g

Продукт коду:
1340101-400
 Продукт коду:
 1340101-400-04-999
 Штрихкод:
 4014835768048



5 kg

Продукт коду:
1340101-005
 Продукт коду:
 1340101-005-03-000
 Штрихкод:
 4014835200159



10 kg

Продукт коду:
1340101-010
 Продукт коду:
 1340101-010-03-000
 Штрихкод:
 4014835200111



15 kg

Продукт коду:
1340101-015



25 kg

Продукт коду:
1340101-025
 Продукт коду:
 1340101-025-03-000
 Штрихкод:
 4014835200128



180 kg

Продукт коду:
1340101-180
 Продукт коду:
 1340101-180-03-000
 Штрихкод:
 4014835200142

RAVENOL Mehrzweckfett OML – минералдык негиздеги, литий самыны загуститель катары колдонулган, универсалдуу жана сууга туруктуу пластикалык май. Кычкылданууга жана коррозияга каршы

коргоону камсыз кылат.

Жогорку механикалык туруктуулукка жана өтө төмөн сүрүлүү коэффициентине ээ.

Колдонуу тармагы:

Жеңил жүктөмдөгү айлануучу подшипниктерди жана башка механизмдерди майлоого арналган. Жүк ташуучу транспорттун, жабдуулардын, конвейердик системалардын, курулуш техникасынын жана башка жабдуулардын айланма жана жылма подшипниктерин майлоого ылайыктуу.

Mehrzweckfett OML колдонулушу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- ар түрдүү техника түрлөрү үчүн универсалдуу колдонууга ылайыктуулукту;
- кесилүүгө жакшы туруктуулукту;
- эскирүүгө каршы мыкты коргоону;
- жогорку механикалык жана химиялык туруктуулукту;
- коррозияга каршы мыкты коргоону;
- эскирүүгө (карылыкка) каршы өзгөчө туруктуулукту;
- төмөн температурада да жакшы басым көрсөткүчтөрүн.

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Спецификацияларга туура келет	DIN 51502 K2K-30, ISO 6743-9: ISO-L-XCCEA2	
Түсү	Ачык күрөң	визуалдык
Коюлткуч	Литий самыны	DIN 51757
NLGI-Class	2	DIN 51818
Продукттардын классификациясы	K2K-30	DIN 51502
Иштөө температурасы	0 °C	DIN 51825
Иштөө температурасы (кыска мөөнөттүү)	130 °C	DIN 51757
Пенетрация, 60 цикл	265-295	ISO 2137
Коррозиядан коргоо тести, ниймалдуулук камерасы	1	DIN 51802
Тамчынын түшүү температурасы	180 °C	DIN ISO 2176
Медине коррозия тести, 120°C / 24 саат	1	DIN 51811
Суу өткөрбөстүк (3 саат / 90°C)	1-90 °C	DIN 51807-1
VKA ширетүү жүктөмү	2000 - 2200 N	DIN 51350-4
Илешкектүүлүк, кинематикалык, 40°Cде	130 mm²/s	DIN 51562-1

ОЕМ аналогдору

Alpine

0101001, 0101005, 0101006, 0101002, 0101003, 0101004

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
400 g	1340101-400-04-000	4014835200081 2200000022035 2200000067678
15 kg	1340101-015-03-000	