

RAVENOL Mehrzweckfett m. MOS 2

пластикалык майы



1 kg

Продукт коду:
1340103-001
Продукт коду:
1340103-001-03-000
Штрихкод:
4014835200333



5 kg

Продукт коду:
1340103-005
Продукт коду:
1340103-005-03-000
Штрихкод:
4014835200357



10 kg

Продукт коду:
1340103-010
Продукт коду:
1340103-010-03-000
Штрихкод:
4014835200319



15 kg

Продукт коду:
1340103-015



25 kg

Продукт коду:
1340103-025
Продукт коду:
1340103-025-03-000
Штрихкод:
4014835200326



100 g

Продукт коду:
1340103-100
Продукт коду:
1340103-100-04-999
Штрихкод:
4014835844452



180 kg

Продукт коду:
1340103-180
Продукт коду:
1340103-180-03-000
Штрихкод:
4014835200371



200 g

Продукт коду:
1340103-200



400 g

Продукт коду:

1340103-400

Продукт коду:

1340103-400-04-999

Штрихкод:

4014835768246

RAVENOL Mehrzweckfett mit MoS2 – минералдык негиздеги автоунаа майы, литий самыны менен коюуланган, курамында антиоксиданттык жана коррозияга каршы кошумча заттар, ошондой эле молибден дисульфиди (MoS2) бар.

Молибден дисульфидинин кошулушу **RAVENOL Mehrzweckfett mit MoS2** майын алдыңкы жана толук жетектүү автоунаалардын тең бурчтуу ылдамдык муфталарын майлоо үчүн колдонууга мүмкүндүк берет. Бул май туздуу сууга туруктуу.

Колдонуу тармагы:

RAVENOL Mehrzweckfett mit MoS2 техникалык тейлөө маалында көп учурда майланбай калган, жетиши кыйын жерлерди майлоо үчүн, ошондой эле айлануучу жабдуулардын тетиктерин майлоо үчүн колдонулат.

RAVENOL Mehrzweckfett mit MoS2 шассини майлоо үчүн сунушталат.

Mehrzweckfett mit MoS2 колдонулушу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- эскирүүдөн мыкты коргоону;
- абдан жогорку механикалык туруктуулукту;
- коррозияга каршы өзгөчө коргоону;
- металл беттерине мыкты жабышуучулукту;
- кычкылданууга жогорку туруктуулукту.

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Спецификацияларга туура келет	DIN 51502 KPF2K-30, ISO 6743-9: ISO-L-XCCIB2	
Түсү	Кара-боз	визуалдык
Коюлткуч	Литий самыны	DIN 51757
Присадкалар	молибдендин дисульфиди	DIN 51757
NLGI-Class	2	DIN 51818
Продукттардын классификациясы	KPF2K-30	DIN 51502
Иштөө температурасы	0 °C	DIN 51825
Иштөө температурасы (кыска мөөнөттүү)	130 °C	DIN 51757
Пенетрация, 60 цикл	265-295	ISO 2137
Коррозиядан коргоо тести, ниймалдуулук камерасы	1	DIN 51802
Тамчынын түшүү температурасы	180 °C	DIN ISO 2176
Медине коррозия тести, 120°C / 24 саат	1	DIN 51811
Суу өткөрбөстүк (3 саат / 90°C)	1-90 °C	DIN 51807-1
VKA ширетүү жүктөмү	2800 - 3000 N	DIN 51350-4
Илешкектүүлүк, кинематикалык, 40°Cде	80 mm²/s	DIN 51562-1

ОЕМ аналогдору

Alpine

0101061, 0101065, 0101062, 0101063, 0101064, 0101066

BMW

83230417754

FEBI

02582, 02597, 2582, 2597

Ford

1720193, 1019761

Hyundai Motor
4959022B00A

Mercedes-Benz
A001989035112

Polaris
2871515, 2871551

SWAG
99830001

Volkswagen Group
G052172A2, G052723A2

Yamalube
ACCMOLDMGS10, ACCMOLDMGS05

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
15 kg	1340103-015-03-000	
200 g	1340103-200-04-999	
400 g	1340103-400-04-000	4014835200340 2200000040480