

RAVENOL Super EP-Langzeitfett

пластикалык майы

Минералдык



1 kg

Продукт коду:

1340104-001

Продукт коду:

1340104-001-03-000

Штрихкод:

4014835200418



5 kg

Продукт коду:

1340104-005

Продукт коду:

1340104-005-03-000

Штрихкод:

4014835200456



10 kg

Продукт коду:

1340104-010

Продукт коду:

1340104-010-03-000

Штрихкод:

4014835200463



15 kg

Продукт коду:

1340104-015

Продукт коду:

1340104-015-03-000

Штрихкод:

4014835200432



25 kg

Продукт коду:

1340104-025

Продукт коду:

1340104-025-03-000

Штрихкод:

4014835200425



100 g

Продукт коду:

1340104-100

Продукт коду:

1340104-100-04-999

Штрихкод:

4014835844513



180 kg

Продукт коду:

1340104-180

Продукт коду:

1340104-180-03-000

Штрихкод:

4014835200708



200 g

Продукт коду:

1340104-200



400 g

Продукт коду:

1340104-400

Продукт коду:

1340104-400-04-999

Штрихкод:

4014835768345

RAVENOL Super EP-Langzeitfett – минералдык негиздеги автоунаа майы, литий самыны менен коюуланган, курамында антиоксиданттык, коррозияга каршы жана EP тибиндеги каршы тийүүчү (противозадирные) кошумча заттары бар. Бул смазка майланган бөлүктөрдүн кызмат мөөнөтүн узартууга жана эскирүүнү азайтууга көмөктөшөт.

Оор жүктөмдөгү айланма жана жылма подшипниктерди майлоо үчүн колдонулат, анын ичинде нымдуулук жогору, вибрация жана сокку жүктөм шарттарында да. Ошондой эле автоунаалардын шассисин, дөңгөлөк подшипниктерин, кардан муфталарын, курулуш, өнөр жай жана айыл чарба техникасын майлоо үчүн колдонууга ылайыктуу.

Колдонуу температурасынын диапозону: -30°Сден +130°Сге чейин (кыска мөөнөттө +150°Сге чейин). NLGI классы: 2. Алмаштыруу интервалдары узартылган.

Super EP-Langzeitfett колдонулушу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- ар түрдүү техника түрлөрү үчүн универсалдуу колдонууга ылайыктуулукту;
- EP касиеттерин жана эскирүүдөн мыкты коргоону;
- нымдуу чөйрөдө да кычкылданууга жана коррозияга жакшы коргоону;
- абдан жогорку механикалык туруктуулукту;
- мыкты сууга туруктуулукту;
- узак кызмат мөөнөтүн жана, ошого жараша, кеңейтилген алмаштыруу интервалын;
- эскирүүгө (карылыкка) каршы өзгөчө туруктуулукту;
- төмөн температурада да жакшы айланмалуулукту.

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	LOVAT LOV-204	
Спецификацияларга туура келет	DIN 51502 KP2K-30, ISO 16743-9: ISO-L-XCCFB2	
Түсү	Күрөң	визуалдык
Коюлткуч	Литий самыны	DIN 51757
NLGI-Class	2	DIN 51818
Продукттардын классификациясы	KP2K-30	DIN 51502
Иштөө температурасы	0 °C	DIN 51825
Иштөө температурасы (кыска мөөнөттүү)	130 °C	DIN 51757
Пенетрация, 60 цикл	265-295	ISO 2137
Коррозиядан коргоо тести, ниймалдуулук камерасы	1	DIN 51802
Тамчынын түшүү температурасы	180 °C	DIN ISO 2176
Медине коррозия тести, 120°C / 24 саат	1	DIN 51811
Суу өткөрбөстүк (3 саат / 90°C)	1-90 °C	DIN 51807-1
VKA ширетүү жүктөмү	2400 - 2600 N	DIN 51350-4
Илешкектүүлүк, кинематикалык, 40°Cде	130 mm²/s	DIN 51562-1

ОЕМ аналогдору

Alpine

0101021, 0101025, 0101022, 0101023, 0101024, 0101026

Toyota

PZ4550C0D090, 0888783010, 0888700401, 0888700101

Volvo

1161748

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
10 kg	1340104-010-03-111	2200000013989
180 kg	1340104-180-03-000	
180 kg	1340104-180-03-111	2200000009166 2200000045041
400 g	1340104-400-04-000	4014835200449 2200000032300