

RAVENOL KFZ-Fliessfett ZSA

борборлоштурулган системалар үчүн пластикалык май



1 kg

Продукт коду:
1340107-001



5 kg

Продукт коду:
1340107-005
Продукт коду:
1340107-005-03-000
Штрихкод:
4014835201156



10 kg

Продукт коду:
1340107-010
Продукт коду:
1340107-010-03-000
Штрихкод:
4014835201118



15 kg

Продукт коду:
1340107-015



25 kg

Продукт коду:
1340107-025
Продукт коду:
1340107-025-03-000
Штрихкод:
4014835201125



180 kg

Продукт коду:
1340107-180
Продукт коду:
1340107-180-03-000
Штрихкод:
4014835201170

RAVENOL KFZ-Fliessfett ZSA – Германияда синтетикалык базалык май негизинде өндүрүлгөн, литий самыны жана каршы тийүүчү (противозадирные) кошумча заттар кошулган, борборлоштурулган майлоо системаларында колдонууга арналган универсалдуу май.

RAVENOL KFZ-Fliessfett ZSA төмөнкү борборлоштурулган системаларды майлоо үчүн колдонулат: Willy Vogel, Mercedes-Benz жана MAN.

KFZ-Fliessfett ZSA колдонулушу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- жогорку термостабилдүүлүктү;
- металл беттерине мыкты жабышуучулукту;
- төмөн температурада да жогорку иштөө натыйжалуулугун;

- эскирүү жана коррозиядан мыкты коргоону, ошондой эле кычкылданууга жогорку туруктуулукту;
- кесилүүгө жакшы туруктуулукту;
- ар кандай температуралык шарттарда кичинекей кесилишке ээ түйүндөр үчүн смазканын көбүрөөк көлөмүн кошууну талап кылышы мүмкүн.

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	MAN 283 Li-P 00, MAN 283 Li-P 000, MB-Approval 264.0	
Талаптарга жооп берет	DTFR 33B100 (MB 264.0)	
Спецификацияларга туура келет	DIN 51502 GP00K-30, ISO 6743-9: ISO-L-XCCEB00	
Түсү	Жашыл	визуалдык
Коюлтууч	Литий самыны	DIN 51757
NLGI-Class	00	DIN 51818
Продукттардын классификациясы	GP00K-30	DIN 51502
Иштөө температурасы	0 °C	DIN 51825
Иштөө температурасы (кыска мөөнөттүү)	120 °C	DIN 51757
Пенетрация, 60 цикл	400-430	ISO 2137
Коррозиядан коргоо тести, ниймалдуулук камерасы	1	DIN 51802
Тамчынын түшүү температурасы	185 °C	DIN ISO 2176
Медине коррозия тести, 120°C / 24 саат	1	DIN 51811
Суу өткөрбөстүк (3 саат / 90°C)	1-90 °C	DIN 51807-1
VKA ширетүү жүктөмү	2000 N	DIN 51350-4
Илешкектүүлүк, кинематикалык, 40°Cде	40 mm²/s	DIN 51562-1
Сунуштар	DTFR 33B100 (MB 264.0)	

ОЕМ аналогдору

Alpine

0101089, 0101085, 0101083, 0101084, 0101086

FEBI

03514, 3514

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 kg	1340107-001-03-000	
15 kg	1340107-015-03-000	