

RAVENOL LKW Fett Blau пластикалык майы

Минералдык



1 kg

Продукт коду:
1340117-001
Продукт коду:
1340117-001-03-000
Штрихкод:
4014835661714



5 kg

Продукт коду:
1340117-005
Продукт коду:
1340117-005-03-000
Штрихкод:
4014835661752



10 kg

Продукт коду:
1340117-010
Продукт коду:
1340117-010-03-000
Штрихкод:
4014835661776



15 kg

Продукт коду:
1340117-015



25 kg

Продукт коду:
1340117-025
Продукт коду:
1340117-025-03-000
Штрихкод:
4014835661721



180 kg

Продукт коду:
1340117-180



400 g

Продукт коду:
1340117-400
Продукт коду:
1340117-400-04-999
Штрихкод:
4014835768543

RAVENOL LKW Fett Blau – минералдык негиздеги, литий самыны менен коюуланган көп функционалдуу автоунаа майы. Курамында антиоксиданттык жана коррозияга каршы кошумчалар бар.

Майлоочу каражат атайын кошумчалар комплексинин негизинде иштелип чыккан, бул өзгөчө коррозияга каршы касиеттерди жана жогорку механикалык туруктуулукту камсыз кылат.

Колдонуу тармагы:

Жогорку жүктөм астында иштеген жылма жана айланма подшипниктерди майлоо үчүн колдонулат. Груз автоунааларында жана курулуш техникасында, анын ичинде жогорку нымдуулук, вибрация жана сокку жүктөм шарттарында да натыйжалуу. Температуралык колдонуу диапозону: -30°Сден +140°Сге чейин (кыска мөөнөттө +220°Сге чейин). NLGI классы: 2. Алмаштыруу интервалдары узартылган.

LKW FETT BLAU колдонулушу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- кесилүүгө жакшы туруктуулукту;
- эскирүүдөн мыкты коргоону;
- жогорку механикалык жана химиялык туруктуулукту;
- коррозияга каршы өзгөчө коргоону;
- эскирүүгө (карылыкка) каршы мыкты туруктуулукту;
- төмөн температурада да жакшы айланмалуулукту.

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	DTFR 33B120 (MB 267.0), MAN 283 Li-P2, MB-Approval 267.0	
Талаптарга жооп берет	VW G 052 180	
Спецификацияларга туура келет	DIN 51502 KP2N-30, ISO 6743-9, ISO-L XCDEB2, Volvo 97720, Volvo STD	
Түсү	Көк	визуалдык
Коюлтууч	Литий самыны	DIN 51757
NLGI-Class	2	DIN 51818
Продукттардын классификациясы	KP2N-30	DIN 51502
Иштөө температурасы	0 °C	DIN 51825
Иштөө температурасы (кыска мөөнөттүү)	220 °C	DIN 51757
Пенетрация, 60 цикл	265-295	ISO 2137
Коррозиядан коргоо тести, ниймалдуулук камерасы	0	DIN 51802
Тамчынын түшүү температурасы	220 °C	DIN ISO 2176
Медине коррозия тести, 120°C / 24 саат	1	DIN 51811
Суу өткөрбөстүк (3 саат / 90°C)	1-90 °C	DIN 51807-1
VKA ширетүү жүктөмү	2200 - 2400 N	DIN 51350-4
Илешкектүүлүк, кинематикалык, 40°Cде	220 mm²/s	DIN 51562-1
Сунуштар	VW/Audi G 052 180 A1	

ОЕМ аналогдору

Alpine

0101041, 0101045, 0101046, 0101042, 0101043, 0101044

Toyota

400776133

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
15 kg	1340117-015-03-000	
180 kg	1340117-180-03-000	
400 g	1340117-400-04-000	4014835661745 2200000038098