

RAVENOL Hot Red Grease HRG 3

пластикалык майы



100 g

Продукт коду:

1340122-100

Продукт коду:

1340122-100-04-999

Штрихкод:

4014835844698



400 g

Продукт коду:

1340122-400

Продукт коду:

1340122-400-04-999

Штрихкод:

4014835756649



1 kg

Продукт коду:

1340122-001

Продукт коду:

1340122-001-03-999

Штрихкод:

4014835756618



5 kg

Продукт коду:

1340122-005

Продукт коду:

1340122-005-03-999

Штрихкод:

4014835756656



10 kg

Продукт коду:

1340122-010

Продукт коду:

1340122-010-03-999

Штрихкод:

4014835756632



15 kg

Продукт коду:

1340122-015

Продукт коду:

1340122-015-03-999

Штрихкод:

4014835756663



25 kg

Продукт коду:

1340122-025

Продукт коду:

1340122-025-03-999

Штрихкод:

4014835756670



180 kg

Продукт коду:

1340122-180

Продукт коду:

1340122-180-03-999

Штрихкод:

4014835756687

RAVENOL Hot Red Grease HRG 3 – кызыл түстөгү автоунаа майы, минералдык базалык май негизинде иштелип чыккан жана литий самыны менен коюуланган. Жогорку температурада иштеген

автоунаалардын жылма жана айланма подшипниктерин, механизмдерди, түзмөктөрдү, конвейердик жабдууларды жана курулуш техникасын майлоо үчүн ылайыктуу. Майдын курамы агып кетүүгө туруктуулукту, коррозиядан жана даттан ишенимдүү коргоону камсыз кылат.

RAVENOL Hot Red Grease HRG 3 өнөр жайда жана автоунаа тармагында универсалдуу май катары колдонулушу мүмкүн. Айрыкча жүк ташуучу автоунаалардын подшипниктерин жана жогорку айлануу ылдамдыгындагы подшипниктерди майлоого өзгөчө ылайыктуу.

Hot Red Grease HRG3 колдонулушу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- универсалдуу колдонууга ылайыктуулукту;
- эскирүүдөн ишенимдүү коргоону;
- механикалык жана химиялык туруктуулукту;
- коррозияга каршы мыкты коргоону;
- металл беттерине мыкты жабышуучулукту;
- кычкылданууга жана эскирүүгө туруктуулукту;
- төмөн температурада да жакшы айланмалуулук жөндөмүн.

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Спецификацияларга туура келет	DIN 51502 KP3P-25, ISO 6743-9: ISO-L-XBEEB3	
Түсү	Кызыл	визуалдык
Коюлткуч	Литий самыны	DIN 51757
NLGI-Class	3	DIN 51818
Продукттардын классификациясы	KP3P-25	DIN 51502
Иштөө температурасы	0 °C	DIN 51825
Иштөө температурасы (кыска мөөнөттүү)	200 °C	DIN 51757
Пенетрация, 60 цикл	220-250	ISO 2137
Коррозиядан коргоо тести, ниймалдуулук камерасы	0	DIN 51802
Тамчынын түшүү температурасы	260 °C	DIN ISO 2176
Медине коррозия тести, 120°C / 24 саат	1	DIN 51811
Суу өткөрбөстүк (3 саат / 90°C)	1-90 °C	DIN 51807-1
VKA ширетүү жүктөмү	2600 - 2800 N	DIN 51350-4
Илешкектүүлүк, кинематикалык, 40°Cде	150 mm²/s	DIN 51562-1

ОЕМ аналогдору

Land Rover

LR078521