

RAVENOL Arctic Green Grease AGG 2

пластикалык майы

Толугу менен синтетикалык



1 kg

Продукт коду:
1340126-001



25 kg

Продукт коду:
1340126-025
Продукт коду:
1340126-025-03-999
Штрихкод:
4014835756885



100 g

Продукт коду:
1340126-100
Продукт коду:
1340126-100-04-999
Штрихкод:
4014835844780



180 kg

Продукт коду:
1340126-180



200 g

Продукт коду:
1340126-200



400 g

Продукт коду:
1340126-400
Продукт коду:
1340126-400-04-999
Штрихкод:
4014835756847

RAVENOL Arctic Green Grease AGG 2 – толугу менен синтетикалык, атайын иштелип чыккан май. Синтетикалык компоненттерге (эстерлерге) негизделип, минералдык май кошулган жана литий самыны менен коюуланган.

RAVENOL Arctic Green Grease AGG 2 кесилүүгө жогорку туруктуулукту (механикалык туруктуулук), коррозиядан жана дат басуудан ишенимдүү коргоону камсыздайт. Экстремалдуу жогорку жүктөм жана өтө төмөн температура шарттарында айланма жана жылма подшипниктерди майлоо үчүн колдонулат. Арнайы кошумча заттар комплексинин аркасында үзгүлтүксүз колдонууда эскирүү азаят

жана механизмдердин кызмат мөөнөтү узарат.

RAVENOL Arctic Green Grease AGG 2 үчүн үзгүлтүксүз иштөөдөгү жогорку температуралык чектөө: +120 °C. Кыска мөөнөттө 160 °Cден ашырбоо сунушталат.

Жогорку температурада колдонуу продукттун кызмат мөөнөтүн кыскартат. Смазканы үзгүлтүксүз кошуп туруу анын касиеттерин сактап, эксплуатациялык чыгымдарды азайтат.

Arctic Green Grease AGG 2 колдонулушу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- кесилүүгө жогорку туруктуулукту;
- кычкылданууга туруктуулукту;
- сууга жуулууга каршылыкты;
- эскирүүдөн ишенимдүү коргоону;
- экстремалдуу температура шарттарында жогорку жүк көтөрүмдүүлүктү;
- жогорку басымда иштөө жөндөмдүүлүгүн;
- металл беттерине жакшы жабышуучулукту.

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Спецификацияларга туура келет	DIN 51502 KPE2K-60, ISO 6743-9: ISO-L-XECEB2	
Түсү	Жашыл	визуалдык
Коюлткуч	Литий самыны	DIN 51757
NLGI-Class	2	DIN 51818
Продукттардын классификациясы	KPE2K-60	DIN 51502
Иштөө температурасы	0 °C	DIN 51825
Иштөө температурасы (кыска мөөнөттүү)	160 °C	DIN 51757
Пенетрация, 60 цикл	265-295	ISO 2137
Коррозиядан коргоо тести, ниймалдуулук камерасы	0	DIN 51802
Тамчынын түшүү температурасы	180 °C	DIN ISO 2176
Медине коррозия тести, 120°C / 24 саат	1	DIN 51811
Суу өткөрбөстүк (3 саат / 90°C)	1-90 °C	DIN 51807-1
VKA ширетүү жүктөмү	3000 - 3200 N	DIN 51350-4
Илешкектүүлүк, кинематикалык, 40°Cде	20 mm²/s	DIN 51562-1

ОЕМ аналогдору

BMW

83192157321

BRP

293550010, 293550033, 779163, 779226

FEBI

21909

Hyundai Motor

4959022

Volkswagen Group

G052186A3, G052738A2

Yamalube

ACCPOLYGRS10, ACCPOLYGRS05