

RAVENOL DOT 4

Синтетикалык



250 ml

Продукт коду:
1350611-250
Продукт коду:
1350611-250-05-555
Штрихкод:
4014835903739



500 ml

Продукт коду:
1350611-500
Продукт коду:
1350611-500-05-555



1 L

Продукт коду:
1350611-001
Продукт коду:
1350611-001-05-555



20 L

Продукт коду:
1350611-020

RAVENOL DOT 4 – Германияда өндүрүлгөн жогорку сапаттагы тормоз суюктугу. Бул продукт бор кислотасынын жогорку молекулалуу эфирлеринин аралашмасынан даярдалып, курамына жогорку эффективдүүлүккө ээ антиокисленткич кошулмалар, коррозияга каршы ингибиторлор жана прокладкалар менен эластомерлердин шишип кетишин алдын алуучу кошулмалар кирет.

RAVENOL DOT 4 тормоз суюктугу FMVSS (Federal Motor Vehicle Safety Standard) №116 DOT 3 жана DOT 4 сапат деңгээлин талап кылган унаалардын тормоз системаларында колдонууга арналган. RAVENOL DOT 4 минералдык негиздеги тормоз суюктуктары менен, мисалы Citroen LHM+, аралаштырууга болбойт.

Төмөнкү спецификацияларга шайкеш келет: SAE J1704, ISO 4925, FMVSS 116 DOT4

DOT 4 колдонулушу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- ABS менен жабдылган системалардын ишенимдүү иштешин
- Химиялык туруктуулукту
- Жакшы майлоону
- Комплект бөлүктөрүнө карата нейтралдуу мүнөздү

- Төмөн температурада агымдуулукту
- Ушул эле спецификациядагы бардык тормоз суюктуктары менен шайкештикти

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Спецификацияларга туура келет	DOT 4, ISO 4925 Class 4, SAE J 1704	
Тыгыздык 20°Сде	1052 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Ачык сары	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	2.41 mPa*s	ASTM D445
Илешкектүүлүк -40°Сде	1340 cSt	ASTM D445
Кайноо температурасы	271 °C	FMVSS 116
Муздуу суюктуктун кайноо температурасы	169 °C	FMVSS 116
Жогорку температурадагы туруктуулук	-1 °C	FMVSS 116
Химиялык туруктуулук	1 °C	FMVSS 116
Учуп кетүү	61 %w/w	FMVSS 116
-40°Сде агымдуулук	i.O., 4s	FMVSS 116
-50°Сде агымдуулук	i.O., 8s	FMVSS 116
Гигроскопиялык касиети - 40°Сде	тунуктун, 3s	FMVSS 116
Гигроскопиялык касиети +60°Сде	Тунуктун	FMVSS 116
-40°Сде аралашуусу	Тунуктун	FMVSS 116
+60°Сде аралашуусу	Тунуктун	FMVSS 116
Суунун курамы	0.2 %	DIN 51777-1
Цинктелген темирге тийгизген таасири	0.04 Δ mg/cm ²	FMVSS 116
Болотко коррозияга туруктуулук	-0.01 mg/cm ²	FMVSS 116
Алюминийге кычкылданууга туруктуулук	0.02 mg/cm ²	FMVSS 116
Чоюнга коррозияга туруктуулук	-0,03 Δ mg/cm ²	FMVSS 116
Латунга коррозияга туруктуулук	-0.08 mg/cm ²	FMVSS 116
Медине коррозияга туруктуулук	-0.05 mg/cm ²	FMVSS 116
Цинкке коррозияга туруктуулук	0.01 mg/cm ²	FMVSS 116
Тууралуу чөкмө бөлүнүү	0.05 %	FMVSS 116
pH көрсөткүчү	8.2	FMVSS 116
Резинанын диаметринин өзгөрүшү	0.16	FMVSS 116

аты	Мааниси	Аудит
Катуулуктун өзгөрүшү	-4 °IRHD	FMVSS 116
Сырткы көрүнүшү	i.O.	FMVSS 116
SBR резинасына туруктуулук 70°Сде, Өзгөрүү	0.56 mm	FMVSS 116
SBR резинасына туруктуулук 120°Сде, Өзгөрүү	0.73 mm	FMVSS 116
EPDM резинасына туруктуулук 70°Сде (SAE J1703 талабы), Катуулук	-2 IRHD	FMVSS 116
EPDM резинасына туруктуулук 120°Сде, Катуулук	-2 IRHD	FMVSS 116
Жаратылыш резинасына ISO 4925 боюнча 70°Сде туруктуулук, Өзгөрүү	0.38 mm	FMVSS 116